



ALBERCA PINTURA PARA ALBERCA HULE CLORADO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura formulada a base de resina alquídica modificada con hule clorado y pigmentos de alta resistencia a la humedad y luz solar, siendo un recubrimiento de secado rápido y alta adherencia con excelente acabado y muy buena nivelación.

Características

Secado rápido.
Alta reflectancia de la luz en color blanco.
Excelente resistencia a la humedad.
Fino acabado semi mate
Excelente desempeño en todo tipo de clima
Impermeable al agua
Excelente durabilidad
Fácil aplicación

Usos

ALBERCA ZAAK, se aplica en superficies de concreto, proporcionando decoración y protección a la superficie pintada.
Para usar en albercas y/o cisternas etc.

Especificaciones

Diluyente: Xilol o Thinner Z2

Proporción: 10 % máximo

Color: Blanco, verde y azul.
y/o tonos de acuerdo a necesidad

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:

Al tacto 20 minutos.

Duro 24 hrs.

Total 8 días (antes de llenar la alberca)

Película seca recomendada: 2 – 4 mils.

Sólidos en peso: 59 %

Rendimiento teórico: 8 – 10 m²/Lto a 3 Mils.
(el rendimiento varia según superficie)

Acabado: Semi mate

Aplicación: Por aspersion, brocha y/o rodillo

Numero de capas: 2
Entre capa y capa dejar secar 12 hrs.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L
cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L



ALBERCA PINTURA PARA ALBERCA HULE CLORADO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, moho, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda aplicar con brocha o rodillo, diluya hasta un 10 % como máximo, también puede aplicarse por aspersión, a la misma dilución, filtrar el producto antes de aplicar a una presión de 2000 psi, o siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente ZAAK T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

NOTA:

En caso de existir alcalinidad en superficie será necesario neutralizar con una solución de ácido muriático al 5% en agua, enjuagar con agua limpia y dejar secar totalmente.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544