



COSMO PLUS ELASTOMÉRICA PINTURA ACRÍLICA ALTA RESISTENCIA

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura elastomérica elaborada a base de un copolímero acrílico soluble en agua, plastificante y pigmentos que proporcionan una excelente flexibilidad y resistencia a la intemperie y alcalinidad, diseñada para resistir expansiones, contracciones y movimientos ligeros de las superficies (grietas superficiales).

Características

Oculta y previene las fisuras de los aplanados.
Ecológica.
Absorción de agua mínima.
Fino acabado semi mate.
Excelente resistencia, durabilidad, elasticidad y flexibilidad.
Buena resistencia en superficies alcalinas.
Fácil de aplicar.
Posee buena resistencia a la lluvia con viento, permeabilidad, resistencia a la tensión y elongación.
Excelente en climas tropicales y condiciones de alta humedad

Usos

Zaak Cosmo Elastomérica se recomienda para pintar en casas habitación, edificios, hoteles, fábricas, bodegas, etc. en superficies de block, yeso, aplanados de concreto-cemento, estuco, etc. proporcionando una gran protección en climas con extremos niveles de humedad y sol. Si se aplica en espesores de 6 mils. de película seca se obtiene un muy buen resultado para prevenir y ocultar fisuras de los acabados.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 10% máximo.

Color: Blanco y compatible con los tintes del sistema Color Collection.

Secado: tacto 60 min. a 25°C
Recubrir 4 hrs. Mínimo.

Sólidos en peso: 65 +/- 2%.

Elongación: 500%

Rendimiento teórico: 14.7 m²/l a 1 milésima seca en superficies lisas y selladas.
(El rendimiento varía según superficie y espesor aplicado).

Espesor seco recomendado: 6.0 mils.

Capas recomendadas: 2 capas.

Acabado: semi mate.

Aplicación: rodillo, brocha y por aspersión.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 1.0 L., 4.0 L., 19.0 L.
200.0 L



COSMO PLUS ELASTOMÉRICA PINTURA ACRILICA ALTA RESISTENCIA

Preparación de la superficie

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 30 días, preparándolas con agua a presión (2100 psi), para remover toda la suciedad, polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, lechada o material extraño.

REPARACIÓN DE GRIETAS:

En casos menores a 1/32" (0.793 mm), aplicar 2 capas de **COSMO ELASTOMÉRICO**.

En casos no mayores a 1/8" (3.18 mm), aplicar **COSMO ELASTOMÉRICO** utilizando una espátula ancha. Deje secar por 12 horas y aplique una segunda capa.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo airless es necesario filtrar el producto. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del equipo para utilizar una boquilla adecuada para recubrimientos con alta viscosidad.

Reducción recomendada: Utilizar agua limpia hasta un 10%.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al medico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, empleando para su elaboración las mejores materias primas del mercado, buscando, en todo momento, la satisfacción total del usuario. Los datos técnicos, aquí expresados, son ciertos y precisos a nuestro mejor saber y entender a la fecha de emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544