



## PRIMARIO ZAAK PA-02 ANTI-ALCALIS BASE AGUA

### CARTA TECNICA

#### Descripción del Producto

Es un primario elaborado a base de copolímeros acrílicos, soluble en agua y pigmento inerte, de buen acabado semi mate, de excelente lavabilidad, que proporciona excelente sellado y buen fondeo.

#### Características

Excelente como sellador y fondo.  
Bajo olor Voc.  
Ecológico.  
Incrementa el rendimiento de la pintura final.  
Interior-Exterior.  
Mayor durabilidad y resistencia al desgaste  
Muy buena elongación.  
Forma una película ahulada y pigmentada de buena resistencia a la alcalinidad.  
Corrige pequeñas fisuras de los aplanados.  
Compatible con materiales de construcción

#### Usos

**PRIMARIO ZAAK PA-02 ANTI-ALKALINIDAD** es un primario multifuncional para uso Arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) en interiores-exteriores como primario y fondo que proporciona una mayor protección y durabilidad en los acabados dada su resistencia a los álcalis.

#### Especificaciones

**Diluyente:** Agua

**Proporción:** 20% y hasta 30 % máximo para superficies lisas .

**Color:** Blanco y es compatible con los tintes del sistema Color Collection en tonos pastel.

**Secado:** tacto 45 min. a 25°C  
duro 7 días  
total 21 días

**Sólidos en peso:** 56.08 + - 2%

**Sólidos en volumen:** 42.6 + -2%

**Rendimiento teórico:** 12.93 m<sup>2</sup>/l (1 mils. seca) en superficie lisa. Espesor de película recomendado: 2 mils. secas.  
(El rendimiento varía según superficie)

**Peso Específico:** 1.461 gr. / cm<sup>3</sup>

**Acabado:** Semi Mate

**Aplicación:** Por aspersion, rodillo y/o brocha

**Tiempo de almacenamiento:**  
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

**Presentación:** 4.0 L  
19.0 L  
200.0 L



## PRIMARIO ZAAK PA-02 ANTI-ALCALIS BASE AGUA

### Preparación de la superficie

**MAMPOSTERÍA:** La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas, de concreto, es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica. Se recomienda rociarlas con agua, durante 7 días, antes de aplicar el primario.

**MADERA:** Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Este primario no reemplaza a aquellos elaborados de nitrocelulosa, y se recomienda solo si el acabado final es una pintura acrílica o vinil-acrílica de uso arquitectónico.

### Aplicación

**Condiciones:** Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

**Agitación:** Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el PRIMARIO esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea.

**Equipo de aplicación:** Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta la cantidad recomendada y siga las recomendaciones del fabricante del equipo para utilizar la boquilla y presión adecuadas, filtrando el producto antes de aplicarlo.

### Advertencias

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al medico

### Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, empleando para su elaboración las mejores materias primas del mercado, buscando, en todo momento, la satisfacción total del usuario. Los datos técnicos, aquí expresados, son ciertos y precisos a nuestro mejor saber y entender a la fecha de emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544

ZAAK Primario Anti-Álkalí PA-02  
Hoja 2 DE 2 06-SEPTIEMBRE-2007