BARNIZ PARA CANTERA APARENTE HUMEDO

100% ACRILICO

CARTA TECNICA

3 | Productos Especiales

Descripción del Producto

Es un barniz, base solvente, formulado para proteger y embellecer la piedra de cantera. Es resistente a la intemperie, manteniendo siempre un acabado que intensifica el color del sustrato dejando una apariencia húmeda.

Características

Totalmente transparente
Secado rápido.
Fino acabado satinado.
Muy buen anclaje.
Para aplicarse en interior – exterior.
Excelente desempeño en todo tipo de clima.
Listo para usarcé

Usos

El **BARNIZ PARA CANTERA** es para uso arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de Cantera, Concreto, Piedra, Ladrillo y Madera, previa limpieza con solventes para eliminar todo residuo de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes.

Especificaciones

Color: Transparente.

Dilución: No se diluye, listo para su uso

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:

Al tacto 5 - 10 minutos.
Para recubrir: 30 - 60 min.

Película seca recomendada: 1 - 2 mils.

Sólidos en peso: 20.0% + / - 1.00%

Sólidos en volumen: 15.6% + / - 1.00%

Rendimiento teórico: 7 m^2/Lt a 1 milésima (el rendimiento varía según la porosidad de la superficie).

Acabado: Satinado.

Aplicación: Por aspersión

Numero de capas: 2.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: 1 y 4 litros

BARNIZ PARA CANTERA APARENTE HUMEDO

100% ACRILICO

Preparación de la superficie

GENERAL: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de aceite, grasa y cualquier otro tipo de contaminación, tales como crecimiento de hongos. Elimine los depósitos grasos por las superficies de lavado con aguarrás. Cualquier depósito de hongos deben ser tratados ya sea con un fungicida diluido (1 parte de cloro: 4 partes de agua). Las áreas tratadas se deben enjuagar bien con agua. Deje que se seque por lo menos durante dos días

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Si es galvanizada, utilizar nuestro PROMOTOR DE ADHERENCIA.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%
Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el barniz esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.
Equipo de aplicación: Por aspersión ya sea pistola de aire convencional o equipo airless siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo. Puede aplicarse también con brocha o por inmersión.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

Evite chispas o flamas en los alrededores, los vapores de solvente pueden causar accidentes graves.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544