



RENOVATOR ACRÍLICO 100%

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Renovator es una base emulsionada elaborado a base de copolímero 100% acrílico soluble en agua, de fino acabado satinado, diseñada para mezclarse con arena sílica si la superficie lo requiere. Renovator reduce la porosidad superficial permitiendo una excelente aplicación del acabado para canchas deportivas Zaak Competition.

Características

Alta reflectancia a la luz
Ecológico
Bajo olor.
Bajo VOC.
Fino acabado satinado
Interior-Exterior
Alta resistencia al desgaste
100% lavable
Forma una película ahulada de alta resistencia
Compatible con materiales de construcción

Usos

Renovator acrílico cuando se combina con arena de sílice se ha diseñado como un relleno de acrílico o escudo para su uso en superficies de concreto debidamente preparadas, para posteriormente ser recubierta con el acabado para canchas deportivas Zaak Competition.
Renovator acrílico también puede ser utilizado para rellenar las grietas pequeñas mezclando de 1 parte de Renovator acrílico a 1 parte de arena de sílice y sólo añadir una pequeña cantidad de agua, si es necesario, para lograr la trabajabilidad del producto.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 10 a 15 %

Secado: tacto 30 a 60 min. a 25°C
Duro: 96 hrs.
Recubrir: 24 hrs.
Total: 7 días

Sólidos en peso: 54% mínimo

Rendimiento teórico: 4 a 5 m²/l a 3 milésimas como sellador (el rendimiento varía según superficie).

V.O.C.: 30 gr/Lt. Máximo.

Acabado: Satinado

Aplicación: escobilla, rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 4.0 L, 19.0 L y
200.0 L



RENOVATOR ACRÍLICO 100%

Preparación de la superficie

MAMPOSTERÍA: La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

Superficie del pavimento deben de limpiarse completamente de polvo, suciedad, escombros y todos los materiales sueltos. Asfalto nuevo debe curar 30 días antes aplicación. Reparación del pavimento defectos superficiales, depresiones y grietas deben ser completados antes de la aplicación. Todas las reparaciones debe estar al ras y suave de la superficie adyacente.

Aplicación

Aplicar Zaak Renovator acrílico con una escobilla de goma suave. Aplicar capas sucesivas en direcciones transversales. Raspe todas las crestas antes de aplicar la siguiente capa. Aplicar una o dos capas, dependiendo de la porosidad de la superficie y condición. Se recomiendan dos capas en asfalto nuevo o sin recubrir

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el aditivo esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con escobilla, brocha o rodillo.

Advertencias

Las superficies deben de tener desniveles para evitar encharcamientos

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544